

Bona Craft Oil 2K

Tehnični list

Zmogljivost, vsestranskost in oblikovanje - pridobite očarljiv izgled in občutek naoljenih tal, poleg tega pa tudi zaščito laka. Bona Craft Oil 2K je edinstvena formula, ki temelji na rastlinskem olju, pospešuje čas sušenja in krepi odpornost proti obrabi. Idealen je za drugačne problematične vrste lesa, kot so afzelia, iroko, jatobá, češnja, oreh in ostale, vključno z dimljenim hrastom in parjeno bukvijo. Bona Craft Oil 2K zagotavlja lepo in močno na vodo in madeže odporno površino in je pripravljen za uporabo (lažjo) v samo 8 urah.

- Edinstveno dolg čas odprtosti – omogoča enostavno delo
- Hitro in varno strjevanje - funkcionalen na številnih tropskih vrstah lesa
- Omogoča počokčen nanos z uporabo strgala ali valjčka
- Nizka vsebnost topila in skoraj brez vonja
- Omogoča popravilo kritičnih točk
- Možno prekrivanje z laki Traffic, Traffic HD and Naturale 2-comp
- Ustreza EN 71-3 za uporabo na otroških igračah



Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Spremenjena rastlinska olja + izocianatni trdilec	
Barve:	Neutral, Frost, Ash, Umbra, Clay and Graphite	
Hlapna organska spojina:	Maksimalno 19g / liter (vključno s trdilcem)	
Mešalno razmerje:	9 delov A (olja), 1 del B (trdilec) 10%	
Čas odprtosti:	6 – 8 ur	
Čas sušenja:	Med nanosi: 15 – 30 minut*	
	Lahka obremenitev:	Neutral – 8 ur*
		Barve – 12 ur*

*v normalnih notranjih pogojih 20°C/60% relativne vlažnosti, zagotoviti ustrezno prezračevanje

Orodje za nanašanje:	Bona aplikator za oljenje ali valjček (kratke ščetine) ali lopatica iz nerjavečega jekla. Rdeči ali beli pad za poliranje
Poraba:	Približno 30m ² / liter – odvisno od vrste lesa
Varnost:	Komponenta A Nerazvrščeno Komponenta B Razvrščeno, glej varnostni list
Nevarnost požara:	Ni vnetljivo, obstaja pa tveganje za samovžig.
Uporabljene	krpe in podobno je potrebno prepojit z vodo ali odložiti v zatesnjene kovinske vsebnike.
Čiščenje orodja:	Orodje je potrebno očistiti z belim špiritom. Za odstranitev zasušenega produkta prav tako uporabite beli špirit.
Rok uporabe:	2 leti od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali presežati + 25°C
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	6 x 1,25 litra (1125ml olja + 125ml trdilca)

Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha in očiščena, brez ostankov prahu, voska ali druge umazanije. Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo pred uporabo. Optimalni pogoji uporabe so med 20-25 ° C in 30-60% relativne vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajša čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost čas sušenja podaljšale. Minimalna temperatura za uporabo je 16 ° C. Uporabljajte gumijaste rokavice, zaščitna očala in čevlje za enkratno uporabo v času uporabe.



Neutral



Frost



Ash



Umbra



Clay



Graphite

Bona Craft Oil 2K

Tehnični list

Zaključevanje 

Varnostni ukrepi!

- Brušenje in same lastnosti lesa vplivajo na končno barvo tal. Barvo je potrebno oceniti šele po končnem nanosu. Za barvne razlike, barvna odstopanja ali barvne sledi ni krivda na strani izdelka, pač pa je odgovornost uporabnika! V primeru, da niste prepričani opravite preizkus pred uporabo.

Nasvet: Za bolj intenzivno obarvanost, lahko les premažete z vodo pred uporabo olja. Obrusite in očistite tla. Nanesite tanko plast vode po površini s krpo ali valjčkom s kratkimi ščetinami. Pustite, da se površina suši minimalno 2 uri pred nanosom olja.

Shema nanosa

Možnost 1- Zmerna/Močna obraba

Bona Craft Oil 2K

Možnost 2 – Visoka komercialna obraba

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic ali Traffic HD ali Naturale 2-comp

Možnost 3 – Zmerna/Močna obraba

1x Bona Tone

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Hardwax Oil

Nanos

Če imajo tla večje število rež ali velike odprte reže vlijte zmešano olje v "pladenj" in uporabite valjček. Tla, ki so brez rež, lahko enostavno obdelate z Bona nanašalcem za olje ali nerjavno jekleno lopatico.

1. S primernim orodjem (izvijlač, šilo...) preluknjate zgornjo posodo in pustite, da njena vsebina steče v spodnji del posode (počakajte vsaj 1 minuto). Odstranite zgornjo posodo in dobro premešajte vsebino.
2. Nanesite in razporedite tanek nanos olja na tla. Na večjih površinah nanašajte postopoma oddelek za oddelek.
3. Počakajte 15 – 30 minut in dovolite, da les vpije olje, nato pa spolirajte površino z uporabo polirnega stroja in rdečega ali bež pad-a.
4. Po potrebi ponovite postopek in zagotovite, da so vsa področja dobro prepojena.
5. Počakajte dodoatnih 15 – 30 minut preden odstranite višek olja z bombažnimi krpami, ki jih namestite pod stroj za poliranje.
6. Za brezhiben nanos zaključite z Bona woolpad-om.
7. Pustite, da se površina suši vsaj 8 ur* preden jo pohodno obremenite. Zagotovite dobro prezračevanje v času sušenja.

OPOZORILO: BONA CRAFT OLJE VSEBUJE OLJA ZA SUŠENJE. NEVARNOST SAMOVŽIGA. UPORABLJENE KRPE, CUNJE, VOLNENE KRPE IN PODOBNE MATERIALE JE TREBA POSTAVITI V VODO ALI ZAPRTE KOVINSKE VSEBNIKE.

**Čas sušenja (pri 20°C / 60% relativne vlažnosti): 24 ur, pri eksotičnem lesu in pri nizkih temperaturah pričakujte daljši čas sušenja. Prostor lahko običajno opremite s pohištvom po 12 - 24 urah, vendar počakajte približno 1 teden preden površino prekrijete s preprogami. Pred čiščenjem z mokro metodo pustite, da se supi 1 – 2 dni.*

Bona Craft Oil 2K

Tehnični list

Zaključevanje 

Vzdrževanje

Redno čistite tla s suho krpo in / ali sesalnikom. Kadar je to potrebno, obrišite z vlažno krpo in čistilom Bona Soap, ki ga dodate čisti vodi. Opomba: Vedno čistite tla z uporabo metode, ki je kar najbolj suha. Za vzdrževanje površine uporabite Bona Care Oil. Pogostost vzdrževanja je odvisna od obremenitve tal, v domačem okolju na 3 leta, na javnih površinah pa nekajkrat letno.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com

Premazovanje

Navodila za lak

Za povečanje odpornosti površine in za zmanjšanje frekvence vzdrževanja, posebej na področjih kjer se pričakuje visoka obremenitev, se priporoča nanos 2 plasti laka Bona Traffic, Bona Traffic HD ali Bona Naturale 2-comp. To priporočilo velja tudi za barvane površine, saj bo dodatna zaščita z lakom pomagala ohranjati prvotno obarvanost.

1. Nanesite eno plast Bona Craft Oil 2K na tla glede na opisana navodila. Po potrebi nanesite še drugo plast. Odstranite ves odvečen material s krpami.
2. Pustite, da se suši minimalno 8 ur (pri barvanih tleh pa minimalno 12 ur). Daljši čas sušenja je potreben pri eksotičnem lesu ali ob neugodnih klimatskih pogojih.
3. Posesajte.
4. Zmešajte Bona Traffic/Traffic HD s trdilcem in nanesite dve plasti z uporabo valjčka. Priporoča se, da opravite vmesno brušenje tal, da dosežete popoln izgled.

Navodila za Hardwax oil

1. Nanesite eno plast Bona Crfat Oil 2K na tla glede na opisana navodila. Po potrebi nanesite še drugo plast. Odstranite ves odvečen material s krpami.
2. Pustite, da se suši minimalno 8 ur (pri barvanih tleh pa minimalno 12 ur). Daljši čas sušenja je potreben pri eksotičnem lesu ali ob neugodnih klimatskih pogojih.
3. Posesajte.
4. Nanesite 2 plasti Bona Hardwax Oil-a. Priporočeno je da opravite vmesno brušenje tal, da dosežete popoln izgled.

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Po potrebi naj uporabnik opravi preizkus na površini. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.

November 2015

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 3/3

pirc
INTERNATIONAL

PIRC International d.o.o., Gorjupova ulica 8a, SI-1000 Ljubljana
tel +386(1) 2568 069, fax +386(1) 42 32 258, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si

Bona[®]