

Eno komponentni lak na vodni osnovi, ki daje odlično zaščito tloris v domačem okolju. Je visoko toleranten za sam nanos in se lahko nanaša brez predpremaža. Poskrbi za enakomerno in toplo barvo, ki ne porumeni. Zelo primerna tudi za tla iz plute.

- Hitro se suši
- Odporna na večino kemikalij, ki se uporabljajo v gospodinjstvih
- Primerna tudi za tla iz plute
- Skoraj brez vonja
- Odobren s strani GreenGuard za nizke vsebnosti emisij v notranjih prostorih



Tehnični podatki

Vrsta laka:	1-komponentni poliuretanski/akrilatni lak
Vsebnost suhih snovi:	≈30%
Hlapna organska spojina:	60g g/liter
Odpornost proti obrabi:	8 mg / 100 vrtljajev (SIS 923509)
Lesk (pri 60°):	Sijaj ~ 85%, Polmat ~ 45%, Mat ~ 25%
Redčenje:	Po potrebi, razredčite z Bona Retarderjem (4%) za daljši čas odprtosti
Čas sušenja:	Pripravljen za brušenje/nov nanos: 1 – 2 ure* Lahka uporaba: 24 ur* Popolna trdota: 7 dni*
Uporaba orodja:	Bona valjček
Poraba:	8 – 10 m ² /liter (120 – 100 g/m ²) na nanos
Varnost:	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje v neodprti original embalaži
Shranjevanje / transport:	Temperature ne smejo pasti pod +5°C ali preseči +25°C med skladiščenjem ali transportom
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	10 x 1 liter (50 škatel na paleti) 3 x 5 litrov (44 škatel na paleti) 2 x 10 litrov (24 škatel na paleti)
Certifikati:	GreenGuard DIBt; varna vsebina izdelka EN 13501-1; Reakcija na ogenj EN 71-3; Varna uporaba na otroških igračah

*pod normalnimi pogoji 20°C/60% relativne vlažnosti

Priprava

Pred nanosom mora biti površina predhodno obdelana z Boninim pred-premazom (primer) na vodni osnovi. Preverite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha in brez ostankov brusilnega prahu, olj, voska in drugih umazanij. Dovolite laku in trdilcu, da doseže sobno temperaturo.

Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C ter 30-60% relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujejo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.

Shema nanosa

Neobdelan les, možnost 1

1x Bona predpremaz (Primer) na vodni osnovi
Rahlo brušenje z granulacijo 150
2x Bona Novia

Neobdelan les, možnost 2*

1x Bona Novia
Rahlo brušenje z granulacijo 150
2x Bona Novia

* Za tla kjer se pojavi tveganje za stransko lepljenje npr. tla iz mehkega lesa ali tla, ki imajo talno gretje, se priporoča, da se pred nanosom Novie vedno nanese pred-premaz (Primer), kot tudi sprejetje ukrepov za stabilizacijo okolja.

Upoštevajte: Ni priporočljivo narediti več kot dva nanosa na dan, zaradi povečane nevarnosti, da les nabrekne.

Nanos

1. Nanesite lak z uporabo Bona valjčka. Nanašajte z gladkimi in tekočimi gibi, izmenično počez in vzdolž smeri lesa. Izogibajte se kopičenju izdelka na tleh. Vedno vzdržujte "mokri rob", da se izognete prekrivanju.
2. Dovolite, da se posuši preden nanesete naslednjo plast laka. Za vsak nov nanos predvidevajte malce daljši čas sušenja. Po potrebi opravite vmesno brušenje z uporabo brusnega papirja ali Bona Scrad Sistema z granulacijo 150 (ali bolj fino), odstranite prah preden nanesete zadnjo plast laka. **Opomba:** Če se je prejšnja plast laka sušila več kot 24 ur je vedno potrebno vmesno brušenje.

Tla lahko lahko pohodno obremenite približno 8 ur po zadnjem nanosu. Dovolite, da se površina suši vsaj teden dni, preden jo prekrijete s preprogami. Prav tako se ta čas izogibajte postavitvi težkih predmetov in mokremu čiščenju tal.

Vzdrževanje

Očistite tla z Bona Cleaner-jem ali Bona Wood Floor Cleaner-jem in pad-om iz mikrovlaken. Za vzdrževanje in dolgotrajno zaščito tal se tla lahko ponovno prelakirajo v intervalih z dodatnimi sloji laka. Frekventnost lakiranja se lahko precej zmanjša z uporabo Bona Freshen up ali Bona Wood Refresher. Uporaba negovalnih sredstev bo obnovila prvotni videz, pred lakiranjem pa parketa ne bo potrebno obrusiti do surovega lesa.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com/floorcare

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določen namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite preizkus pred uporabo.

Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.