

Bona Prime Intense

Tehnični list



Bona Prime Intense je premaz na vodni osnovi za neobdelana lesena tla, ki poskrbi za srednje bogato obarvanost lesa. Prime Intense ima dolg čas odprtosti in izjemen pretok za ohranjanje enakomernega obarvanja lesa. Ker temelji na čisti poliuretanski disperziji je močen in zelo enostaven za brušenje.

- Združljiv z vsemi Bona vodnimi laki
- Srednje bogato obarvanje lesa
- Odlične brusilne lastnosti
- Zmanjša možnost za stransko lepljenje
- Brez NMP in NEP
- Skladen z VOC 2010

Opomba: Bona Prime Intense je edini premaz, ki se ga priporoča za začetni nanos na les, obdelan z Bona Create ali Bona Prime Deep.



Tehnični podatki

Vrsta laka:	Vodni 1-komponentni poliuretanski premaz
Vsebnost suhe snovi:	Približno 32%
Hlapna organska spojina:	Največ 60g/liter
Redčenje:	Po potrebi razredčite z Bona trdilcem (4%) za daljši čas odprtosti
Čas sušenja:	1 - 2 ure pri 20°C / 60% relativne vlažnosti
Uporaba orodja:	Bona valjček
Poraba:	8 – 10 m ² / liter (120 – 100 g/m ²) na nanos
Varnost:	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti originalni embalaži
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali preseči +25°C, med skladiščenjem/prevozom.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	3 x 5 litrov (44 škatel na paleti)

Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju. Površina, na katero se bo nanašal izdelek mora biti obrušena do golega lesa, suha, brez prahu od brušenja, brez olj, voska in ostalih kontaminacij. Za končno brušenje naj se uporabi Bona Sanding Disc ali Bona brusilni papir granulacije 120.

Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo, vstavite filter in temeljito premešajte pred uporabo. Optimalni pogoji za uporabo so med 18 - 25 °C in 40 – 60% relativne vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajšujeta čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujeta čas sušenja. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.



Nanos

Neobdelan les:

1x Bona Prime Intense

Rahlo brušenje z granulacijo 150

2 – 3x Bona vodni lak

Površine obdelane z Deep-om ali Create-om

1x Bona Prime Intense

Rahlo brušenje z granulacijo 150

2 – 3 x Bona vodni lak

Opomba: Ni priporočljivo nanašati več kot dva nanosa na dan, saj lahko les nabrekne.

1. Z uporabo Bona valjčka enakomerno nanesite izdelek. Pazite, da se presežek izdelka ne kopiči na tleh.

Potrebno je paziti da se doseže enotna raven zasičenosti lesa in se tako prepreči barvna odstopanja. Vedno vzdržujte "mokri rob" in se tako izogibajte prekrivanju.

2. Ko se posuši, obrusite z Bona Scrad sistemom ali Bona brusnim papirjem – granulacija 150 ali bolj fina.
3. Odstranite ves prah in nanesite 2 - 3 plasti Bona vodnega prekrivnega laka. Izbor laka je odvisen od stopnje obremenitve tal.

Vzdrževanje

Bona Prime Intense naj ne bo nikoli uporabljen kot končno/prekrivno sredstvo za obdelavo lesenih tal.

Pomembne opombe

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.