

Bona Mega Natural

Tehnični list

Naravni les je nekaj posebnega. Bona Mega Natural tesni in ščiti lesena tla, vendar ohranja videz in občutek čistega lesa. Za razliko od običajnih lakov Bona Mega Naturale nudi na otip bolj grobo, fino obrušeno površino. Za najboljši vtis surovega lesa združite z eno plastjo temeljnega premaza Bona White. Uživate v občutku naravnega lesa.

- Ohranja videz in občutek naravnega lesa
- Vrhunska zaščita za stanovanjska območja
- Enostaven in varen za uporabo
- Disperzija je sestavljena iz pretežno rastlinskega olja
- Nizka vsebnost notranjih emisij – Odboren s strani GreenGuard-a



Tehnični podatki

Vrsta laka:	1-komponentni poliuretanski lak na vodni osnovi
Vsebnost suhih snovi:	≈32%
Hlapna organska spojina:	Max 50g/liter
Lesk (pri 60°):	6 - 8 %
Odpornost proti obrabi:	~ 5 mg / 100 vrtljajev (SIS 923509)
Redčenje:	Se ne redči
Čas sušenja:	Pripravljeno za brušenje/nov nanos: 1½ – 3 ure* Lahka uporaba: 24 ur* Popolna trdota: 7 dni*
Uporaba orodja:	Bona valjček
Poraba:	8 – 10 m²/liter (120 – 100 g/m²) na nanos
Varnost:	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje v neodprti original embalaži
Shranjevanje / transport:	Temperature ne smejo pasti pod +5°C ali preseči +25°C med skladiščenjem ali transportom
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	3 x 5 litrov (44 škatel na paleti)
Certifikat:	GreenGuard DIBt; varna vsebina izdelka

*pod normalnimi pogoji 20°C/60% relativne vlažnosti

Priprava

Pred nanosom mora biti površina predhodno obdelana z Boninim pred-premazom (primer) na vodni osnovi. Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha in brez ostankov brusilnega prahu, olj, voska in drugih umazanij.

Dovolite laku, da doseže sobno temperaturo, vstavite fiter in temeljito pretresite pred uporabo. Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C ter 30-60% relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujejo čas sušenja, nizke

December 2015

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 1/2



temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo. **Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.**

Shema nanosa

Neobdelan les

1x Bona predpremaz (Bona Primer)
Rahlo brušenje z granulacijo 150
2x Bona Mega Natural

Upoštevajte: Ni priporočljivo narediti več kot dva nanosa na dan, zaradi povečane nevarnosti, da les nabrekne.

Nanos

1. Nanesite Bona Mega Natural z uporabo Bona valjčka z gladkimi in tekočimi gibi, izmenično počez in vzdolž smeri lesa. Izogibajte se kopičenju izdelka na tleh. Vedno vzdržujte "mokri rob", da se izognete prekrivanju. Dovolite, da se nanos posuši.
2. Nanesite drugo plast Bona Mega Natural. Po potrebi opravite vmesno brušenje z uporabo brusnega papirja ali Bona Scrad Sistema z granulacijo 150 (ali bolj fino), odstranite prah preden nanesete zadnjo plast laka. **Opomba:** Če se je prejšnja plast laka sušila več kot 24 ur je vedno potrebno vmesno brušenje.

Tla lahko lahko pohodno obremenite približno 8 ur po zadnjem nanosu. Dovolite, da se površina suši vsaj teden dni, preden jo prekrijete s preprogami. Prav tako se ta čas izogibajte postavitvi težkih predmetov in mokremu čiščenju tal.

Vzdrževanje

Očistite tla z Bona Cleaner-jem ali Bona Wood Floor Cleaner-jem in pad-om iz mikrovlaken. Za vzdrževanje in dolgotrajno zaščito tal, se le ta lahko ponovno prelakirajo z dodatnim nanosom laka.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com/floorcare

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določen namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite preizkus pred uporabo.

Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.

December 2015

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 2/2