

Bona Sportive Finish

Tehnični list

Bona Sportive Finish je 2-komponentni lak, ki prenaša težje obremenitve. Posebej razvit je za lesena tla v športnih dvoranah. Je v skladu z evropskim standardom za notranje športne površine (EN 14904: 2006) in zagotavlja varno podlago za optimalne športne prireditve. Poleg tega pa je Bona Sportive Finish lak, ki ga priporoča mednarodna košarkarska zveza (FIBA), za najvišja mednarodna tekmovanja. Ima odlične lastnosti izravnavanja, njegova uporaba pa je enostavna tudi na večjih površinah. Uporablja posebej razvit 2 – komponentni sistem strjevanja in s tem zagotovi posebno varnostno mejo in zagotavlja dobre rezultate.

- Visoka odpornost na obrabo in odrgninam
- Zelo dobra kemična odpornost
- Primeren za nanos na gotova tla
- Skladen z EN 14904:2006 (Evropski standard za notranje športne površine)
- Ustreza standardom DIN 18032:2 proti zdrsom (Nemški standard za notranje površine)
- Brez NMP in NEP



Tehnični podatki

Vrsta laka:	2 komponentni vodni 100% poliuretanski lak
Vsebnost suhe snovi:	Približno 32%
Hlapna organska spojina:	80g / liter (vključno s trdilcem)
Odpornost proti obrabi:	Približno 5 mg na 100 vrtljajev (SIS 923 509)
Les(pri 60°):	Sijaj ~ 90% ~ 20% Matt
Mešalno razmerje:	1 del Sportive trdilca na 50 delov Sportive Finish (2%)
Čas odprtosti:	5 ur pri 20°C (krajše če je topleje)
Čas sušenja:	Pripravljen na brušenje: 2½-3 ure * Lahka obremenitev: 72 ur* Popolnoma suho: 7 dni*
	<i>* V normalnih klimatskih pogojih, 20°C / 60% relativne vlažnosti. Med uporabo ves čas skrbeti za dobro prezračevanje.</i>
Uporaba orodja:	Bona valjček za vodni lak
Poraba:	8 - 10 m² / l (120-100g / m²) na nanos
Varnost	Lak: Nerazvrščeno Trdilec: Klasificirano (glej varnostni list)
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali preseči +25°C, med skladiščenjem/prevozom.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	2 x 10,4 litra z vključenim trdilcem (24 škatel na paleti)

Priprava

Pred uporabo mora biti površina predhodno obdelana z Bona Sportive Primer. Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha, brez ostankov prahu, olja, voska ali ostalih kontaminacij.

Dovolite da lak in trdilec dosežeta sobno temperaturo, potem vstavite filter in pred uporabo temeljito pretresite posodo.

Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C ter 30-60% relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujejo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.

PRIPRAVA PREJ LAKIRANIH TAL

Bona Sportive Finish se lahko uporablja za nanos na tovarniško zaključen parket ali parket, ki je že bil predhodno lakiran, vendar se mora pred tem opraviti preizkus tal za zadovoljivost oprijema. Na tla obdelana z voskom, polišem ali podobnim ni mogoče ponovno nanašati Bona Sportive Finish. Pred uporabo morajo biti tla obdelana z Bona Prep sistemom. Podrobnejša navodila za nanašanje so na voljo na spletni strani www.bona.com.

Shema nanosa

Neobdelan les

1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive Finish
Rahlo brušenje granulacija 150
1-2x Bona Sportive Finish
1-2x Bona Sportive Finish

Predhodno lakirane površine

1x Bona Prep Sistem
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Pomembne opombe:

- Ni priporočljivo narediti več kot dva nanosa na dan, zaradi povečane nevarnosti da les nabrekne.
- Mehčala, ki jih vsebujejo nekatera lepila na trakovih za označevanje in zaščito omehčajo in povzročijo škodo na poliuretanskih lakih. Trakovi, ki se uporabljajo za označevanje, morajo imeti oznako "nizka lepljivost". Uporabljajo naj se kar najkrajši možni čas.

Nanos

1. Dodamo 2% Sportive trdilca k laku in takoj temeljito pretresemo mešanico. Mešanica mora biti uporabljena takoj ali vsaj v naslednjih petih urah.
2. Nanesite lak z uporabo Bona nanašalca ali Bona valjčkom. Nanašajte z gladkimi, tekočimi gibi in se izogibajte kopičenju laka na tleh. Ves čas ohranjajte "mokri rob", da se izognete prekrivanju.
3. Pred nanosom nadaljnjih plasti laka ali barve pustite, da se dobro posuši. Za vsako dodatno plast, ki jo nanesete predvidite daljši čas sušenja. Poskrbite zato, da je prostor ves čas sušenja dobro prezračen. Po potrebi opravite vmesno brušenje z uporabo brusilnega papirja (granulacija P150 ali finejša) in odstranite prah pred nanosom zadnje plasti laka. **Opomba:** Če se je zadnji nanos laka sušil več kot 24 ur opravite vmesno brušenje.

Površine lahko lažje pohodno obremenite 8 ur po končnem nanosu. Pred polno uporabo, pa se morajo tla sušiti vsaj 72 ur. Preden tla pokrijete s preprogami ali jih obremenite s težkimi predmeti počakajte vsaj teden dni. V tem času se tudi izogibajte vlažnemu čiščenju.

Vzdrževanje

Očistite tla z Bona Sportive Cleaner (za pogosto uporabo) in Bona Sportive Cleaner Plus (za periodično, intenzivno čiščenje če površina postane drseča). Za podpiranje in varen te profesionalen izgled površine in da bi se izognili ponovnemu brušenju do golega lesa, je potrebno periodično narediti nov nanos Sportive Finish-a. Ta postopek je potrebno opraviti glede na obrabo tal, vsakih 1 – 3 let.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com

Nasveti

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.