

Bona Traffic HD

Tehnični list

Traffic HD je najmočnejši in najhitreje sušeči se lak za lesena tla, ki prenese ekstremno obrabo. Popolno pohodno obremenitev omogoča že po 12ih urah. Uporabljen je v hotelih, restavracijah in na letališčih po celem svetu, saj je za te objekte izredno pomemben kratek čas neobratovanja. Na vodni osnovi, z nizko vsebnostjo hlapnih organskih spojin in brez vonja. Čist lak, ki ne porumeni popoln za lesena tla.

- Ultimativna hitrost in vzdržljivost
- Mogoča popolna obremenitev po 12ih urah
- Enostaven in lahek za uporabo
- Skoraj brez vonja
- Certificiran s strani GreenGuarda za zelo nizko vsebnost emisij v notranjih prostorih (Priporoča je za šole in vrtce)
- EC1R^{Plus} klasificiran za zelo nizke vsebnosti emisij
- Zelo nizke vrednosti hlapnih organskih spojin, manj kot 5%



Tehnični podatki

Vrsta laka:	2-komponentni poliuretanski lak na vodni osnovi
Vsebnost suhih snovi:	≈32%
Hlapna organska spojina:	Največ 52 g/liter (vključno s trdilcem)
Odpornost proti obrabi:	1-2mg/100 vrtljajev (SIS 923509)
Lesk (pri 60°):	Polmat ≈40%, Mat ≈20%, Ekstra Mat ≈11%
Mešalno razmerje:	1 del Traffic HD trdilca v en liter Traffic HD (8 vol %)
Čas odprtosti:	4 ure pri 20°C (krajše če je topleje)
Redčenje:	Po potrebi razredčite s 4% Bona Retarderjem, da podaljšate čas odprtosti
Čas sušenja:	Pripravljeno za brušenje/nov nanos: 2 – 3 ure* Polna uporaba: 12 ur* Možno prekrivanje: 3 dni*
<i>*pod normalnimi pogoji 20°C/60% relativne vlažnosti</i>	
Uporaba orodja:	Bona valjček
Poraba:	8 – 10 m ² /liter (120 – 100 g/m ²) na nanos
Varnost:	Lak – Nerazvrščeno Trdilec – Klasificiran (glej varnostni list)
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje v neodprti original embalaži
Shranjevanje / transport:	Temperature ne smejo pasti pod +5°C ali preseči +25°C med skladiščenjem ali transportom
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	3x 4,95 litra vključno s trdilcem (36 škatel na paleti)
Certifikati:	GreenGuard EMICODE: class EC1R DIBt; varna vsebina izdelka EN 13501-1; Reakcija na ogenj DIN 18032:2; Izpolnjuje normo proti zdrsnosti EN 71-3; Varna uporaba na otroških igračah

Priprava

Pred nanosom mora biti površina predhodno obdelana s predpremazom na vodni osnovi – Bona Primer. Preverite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha in brez ostankov brusilnega prahu, olj, voska in drugih umazanij. Dovolite laku in trdilcu, da doseže sobno temperaturo.

Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C ter 30-60% relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujejo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.

Priprava za predhodno lakirana tla

Bona Traffic HD ima na splošno zelo dober oprijem na gotovi parket in predhodno lakirana tla, ampak zato mora biti površina res temeljito očiščena in obrušena pred nanosom laka. Glejte ločene smernice za priporočila novih nanosov.

Shema nanosa

Neobdelan les

1x Bona Primer ali Bona Craft Oil 2K
2x Bona Traffic HD

Predhodno lakirana površina

Čiščenje in površinsko brušenje
1-2x Bona Traffic HD

Upoštevajte: Ni priporočljivo narediti več kot dva nanosa na dan, zaradi povečane nevarnosti, da les nabrekne. Zagotovite dobre prezračevalne pogoje med sušenjem. Slabi pogoji sušenja lahko povzročijo oslavljen film in slabši oprijem.

Nanos

1. Pretresite embalažo s Traffic HD in dodajte eno stekleničko Traffic HD trdilca. Takoj temeljito pretresite in mešajte vsaj 1 minuto. Nato vstavite priloženi filter. Če mešate manjše količine laka, nalijte zahtevano količino laka v ločeno embalažo. Prilagodite tudi količino trdilca. 1 liter trdilca ustreza enemu delu trdilca, 2 litra laka, dva dela trdilca itd. Mešanico laka in trdilca je potrebno uporabiti takoj ali pa vsaj v naslednjih štirih urah.
2. Nanesite lak z uporabo Bona valjčka s gladkimi in tekočimi gibi, izmenično počez in vzdolž smeri lesa. Izogibajte se kopičenju izdelka na tleh. Vedno vzdržujte "mokri rob", da se izognete prekrivanju. Dovolite, da se nanos posuši, preden nanesete naslednjo plast. Za vsako plast, ki jo nanesete predvidevajte daljši čas sušenja.
3. Po potrebi opravite vmesno brušenje z uporabo brusnega papirja ali Bona Scrad Sistema z granulacijo 150 (ali bolj fino), odstranite prah preden nanesete zadnjo plast laka. **Opomba:** Če se je prejšnja plast laka sušila več kot 24 ur je vedno potrebno vmesno brušenje.

Tla lahko lahko pohodno obremenite približno 8 ur po zadnjem nanosu, za polno uporabo pa so pripravljena po 12ih urah. Dovolite, da se površina suši vsaj tri dni, preden jo prekrijete s preprogami. Prav tako se ta čas izogibajte postavitvi težkih predmetov in mokremu čiščenju tal. **Opomba:** Če se je Traffic HD kombiniral z Bona Prime Deep in Bona Create-om, potem je potrebno pustiti, da se površina suši vsaj en teden preden se jo prekrije.

Vzdrževanje

Očistite tla z Bona Cleaner-jem ali Bona Wood Floor Cleaner-jem in pad-om iz mikrovlaknen. Za vzdrževanje in dolgotrajno zaščito tal se tla lahko ponovno prelakirajo v intervalih z dodatnimi sloji laka. Frekventnost lakiranja se lahko precej zmanjša z uporabo Bona Freshen up ali Bona Wood Refresher. Uporaba negovalnih sredstev bo obnovila prvotni videz, pred lakiranjem pa parketa ne bo potrebno obrusiti do surovega lesa.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com/floorcare

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določen namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite preizkus pred uporabo.

Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.