

Bona Traffic Natural

Tehnični list

Naravni les je nekaj posebnega. Bona Traffic Natural tesni in ščiti lesena tla, vendar ohranja videz in občutek čistega lesa. Za razliko od običajnih lakov nudi na otip bolj surovo, fino obrušeno površino. Za najboljši vtis surovega lesa ga združite z eno plastjo temeljnega premaza Bona White. Bona Traffic Natural temelji na unikatni formuli Traffica, ki je garancija za dolgotrajno vzdržljivost in zanesljive rezultate.

- Ohranja videz in občutek naravnega lesa
- Vrhunska zaščita za komercialne in javne površine
- Klasificiran EC1R za zelo nizko vsebnost emisij v zaprtih prostorih
- Nizka vsebnost notranjih emisij – Odobren s strani GreenGuard-a
- Ne porumeni



Tehnični podatki

Vrsta laka:	2-komponentni poliuretanski lak na vodni osnovi
Vsebnost suhih snovi:	33%
Hlapna organska spojina:	Največ 100 g/liter (vključno s trdilcem)
Lesk (pri 60°):	6 – 8%
Mešalno razmerje:	1 del trdilca v deset delov Bona Traffic Natural
Redčenje:	Se ne redči
Čas odprtosti:	4 ure pri 20°C (krajše če je topleje)
Čas sušenja:	Pripravljeno za brušenje/nov nanos: 3 – 4 ure* Lahka uporaba: 24 ur* Polna trdota: 7 dni* <i>*pod normalnimi pogoji 20°C/60% relativne vlažnosti</i>
Uporaba orodja:	Valjček Bona Microfiber
Poraba:	8 – 10 m ² /liter (120 – 100 g/m ²) na nanos
Varnost:	Lak – Nerazvrščeno Trdilec – Klasificiran (glej varnostni list)
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje v neodprti original embalaži
Shranjevanje / transport:	Temperature ne smejo pasti pod +5°C ali preseči +25°C med skladiščenjem ali transportom
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	3x 4,95 litra vključno s trdilcem (36 škatel na paleti)
Certifikati:	GreenGuard EMICODE: class EC1R DIBt; varna vsebina izdelka EN 13501-1; Reakcija na ogenj EN 71-3; Varna uporaba na otroških igračah

Priprava

Zagotovite da se tla prilagodijo končnemu okolju, da so dobro obrušena, suha in brez prahu od brušenja, olja, voska ali drugih kontaminacij. Pred uporabo Bona Craft Oil 2K za obarvanost lesa, površino obdelajte z Bona Primer-jem.

Dovolite laku, da doseže sobno temperaturo, vstavite filter in temeljito pretresite pred uporabo. Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C ter 30-60% relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujejo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo. **Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.**

Priprava predhodno lakiranih tal

Bona Traffic ima na splošno zelo dober oprijem na gotovi parket in predhodno lakirana tla, ampak zato mora biti površina res temeljito očiščena in obrušena pred nanosom laka. Glejte ločene smernice za priporočila novih nanosov.

Shema nanosa

Neobdelan les

1 x Bona predpremaz (Bona Primer) ali
Bona Craft Oil 2K
1x - 2x Bona Mega Natural

Predhodno lakirane površine

Čiščenje in površinsko brušenje
2x – 3x Bona Traffic Natural

Upoštevajte: Ni priporočljivo narediti več kot dva nanosa na dan, zaradi povečane nevarnosti, da les nabrekne. Poskrbite za dobro prezračevanje med sušenjem. Slabi pogoji za sušenje lahko poslabšajo oprijem.

Nanos

1. Pretresite Traffic Natural in dodajte eno stekleničko Traffic trdilca. Takoj temeljito pretresite in tresite vsaj 1 minuto. Vstavite priložen filter. Če mešate manjše količine laka, potem lak vlijte v ločeno posodo. 1 liter laka je en del trdilca, 2 litra laka 2 dela trdilca itd. Mešanico laka/trdilca je potrebno uporabiti takoj oziroma v najkasneje v štirih urah.
2. Nanesite Bona Traffic Natural z uporabo Bona valjčka z gladkimi in tekočimi gibi, izmenično počez in vzdolž smeri lesa. Izogibajte se kopičenju izdelka na tleh. Vedno vzdržujte " mokri rob", da se izognete prekrivanju. Dovolite, da se nanos posuši pred nanosom naslednje plasti. Predvidite daljši čas sušenja za vsak nanos, ki ga nanesete.
3. Po potrebi opravite vmesno brušenje z uporabo brusnega papirja ali Bona Scrad Sistema z granulacijo 150 (ali bolj fino), odstranite prah preden nanesete zadnjo plast laka. **Opomba:** Če se je prejšnja plast laka sušila več kot 24 ur je vedno potrebno vmesno brušenje.

Tla lahko lahko pohodno obremenite približno 8 ur po zadnjem nanosu. Dovolite, da se površina suši vsaj teden dni, preden jo prekrijete s preprogami. Prav tako se ta čas izogibajte postavitvi težkih predmetov in mokremu čiščenju tal.



Vzdrževanje

Očistite tla z Bona Cleaner-jem ali Bona Wood Floor Cleaner-jem in pad-om iz mikrovlaknen. Za javne površine je nujno predstaviti program strojnega čiščenja. Obrabljene površine se lahko obnovijo z nanosom nove plasti Bona Traffic Natural po temeljitem čiščenju in površinskem brušenju. Glejte ločene smernice za navodila ponovnega nanosa.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com/floorcare

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določen namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite preizkus pred uporabo.

Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.

December 2015

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 3/3