

Bona Wave je 2-komponentni vodni lak za površinsko obdelavo lesenih talnih oblog na javnih površinah z manjšo intenzivnostjo prometa. Vsebuje manj kot 4% hlapnih organskih spojin, ampak vseeno zagotavlja zdržljivo površino, narejeno da traja. Bona Wave je skoraj brez vonja in je odobren s strani DIBt za nizke emisije v notranjih prostorih. Čista formula, ki ne porumeni.

- Visoka odpornost proti obrabi, praskam, odrgninam in kemikalijam
- Skoraj brez vonja
- Nizka vsebnost hlapnih organskih spojin, <4%
- Odobreno s strani DIBt za boljšo kakovost zraka v zaprtih prostorih
- Skladen z DIN 18032:2 (primeren za trenja na športnih površinah)



Tehnični podatki

Vrsta laka:	2-komponentni poliuretanski lak na vodni osnovi
Vsebnost suhih snovi:	≈31%
Hlapna organska spojina:	Največ 40g g/liter (vključno s trdilcem)
Odpornost proti obrabi:	4 mg / 100 vrtljajev (SIS 923509)
Lesk (pri 60°):	Sijaj ~ 85%, Polmat ~ 50%, Mat ~ 20%
Mešalno razmerje:	1 del Wave trdilca na 1 liter Wave-a (4 vol%)
Čas odprtosti:	4 ure pri 20°C (krajše, če je topleje)
Redčenje:	Po potrebi razredčite s 4% Bona Retarderjem, da podaljšate čas odprtosti
Čas sušenja:	Pripravljeno za brušenje/nov nanos: 2 – 3 ure* Lahka uporaba: 24 ur* Popolna trdota: 7 dni*
Uporaba orodja:	Bona valjček
Poraba:	8 – 10 m²/liter (120 – 100 g/m²) na nanos
Varnost:	Lak – Nerazvrščeno Trdilec – Klasificiran (glej varnostni list)
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje v neodprti original embalaži
Shranjevanje / transport:	Temperature ne smejo pasti pod +5°C ali preseči +25°C med skladiščenjem ali transportom
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	3 x 5 litrov vključno s trdilcem (36 škatel na paleti)

*pod normalnimi pogoji 20°C/60% relativne vlažnosti

Priprava

Pred nanosom mora biti površina predhodno obdelana z Boninim pred-premazom (primer) na vodni osnovi. Preverite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha in brez ostankov brusilnega prahu, olj, voska in drugih umazanij. Dovolite laku in trdilcu, da doseže sobno temperaturo.

Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C ter 30-60% relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujejo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.

Shema nanosa

Neobdelan les

1x Bona predpremaz (Primer) na vodni osnovi
Rahlo brušenje z granulacijo 150
2x Bona Wave

Upoštevajte: Ni priporočljivo narediti več kot dva nanosa na dan, zaradi povečane nevarnosti, da les nabrekne. Zagotovite dobro prezračevanje v času sušenja. Slabi sušilni pogoji lahko povzročijo oslavljen film in slabši oprijem.

Vzdrževanje

1. Embalažo z lakom Wave pretresemo in dodamo vsebino stekleničke s trdilcem. Mešanico takoj pretresite in tresite 1 minuto. Nato vstavite priložen filter. Če mešate manjše količine laka, nalijte zahtevano količino laka v ločeno embalažo. Prilagodite tudi količino trdilca. 1 liter trdilca ustreza enemu delu trdilca, 2 litra laka, dva dela trdilca itd. Mešanico laka in trdilca je potrebno uporabiti takoj ali pa vsaj v naslednjih štirih urah.
2. Nanesite lak z uporabo Bona valjčka s gladkimi in tekočimi gibi, izmenično počez in vzdolž smeri lesa. Izogibajte se kopičenju izdelka na tleh. Vedno vzdržujte " mokri rob", da se izognete prekrivanju. Dovolite, da se nanos posuši, preden nanesete naslednjo plast. Za vsako plast, ki jo nanesete predvidevajte daljši čas sušenja.
3. Po potrebi opravite vmesno brušenje z uporabo brusnega papirja ali Bona Scrad Sistema z granulacijo 150 (ali bolj fino), odstranite prah preden nanesete zadnjo plast laka. **Opomba:** Če se je prejšnja plast laka sušila več kot 24 ur je vedno potrebno vmesno brušenje.

Tla lahko lahko pohodno obremenite približno 8 ur po zadnjem nanosu. Dovolite, da se površina suši vsaj teden dni, preden jo prekrijete s preprogami. Prav tako se ta čas izogibajte postavitvi težkih predmetov in mokremu čiščenju tal.

Vzdrževanje

Očistite tla z Bona Cleaner-jem ali Bona Wood Floor Cleaner-jem in pad-om iz mikrovlagen. Za vzdrževanje in dolgotrajno zaščito tal se tla lahko ponovno prelakirajo v intervalih z dodatnimi sloji laka. Frekventnost lakiranja se lahko precej zmanjša z uporabo Bona Freshen up ali Bona Wood Refresher. Uporaba negovalnih sredstev bo

November 2014

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 2/3

obnovila prvotni videz, pred lakiranjem pa parketa ne bo potrebno obrusiti do surovega lesa.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com/floorcare

Nasveti

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določen namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite preizkus pred uporabo.

Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.