

Bona Mix&Fill Plus

Tehnični list



Bona Mix&Fill Plus je visoko-trdno vodno vezivo zasnovano za hitro in učinkovito zapolnjevanje rež in luknjic v lesenih tleh. Proizvod se zmeša z lesenim prahom, ki ga pridobimo z brušenjem tal in daje naravno obarvanost, ki se ujema s preostalimi tlemi. Bona Mix&Fill Plus se lahko uporablja z večino vrst lesa in razpokami do 3mm.

- Izjemna sposobnost polnjenja
- Hitro sušenje
- Na vodni osnovi, pa vseeno protikorozijski (brez madežev rje)
- Optimiziran za svetlo do temno obarvan les
- Zelo nizka vsebnost topila



Tehnični podatki

Vsebnost suhe snovi:	~ 38%
Hlapna organska spojina:	max 15 g / liter
Mešalno razmerje:	10-15% lesni prah za 85-90% veziva
Čas sušenja:	- med nanosi 15-30 minut * - do brušenja 30-60 minut * - dokončno oz. do nanosa olja 1-2 ur *
Uporaba orodja:	Nerjaveča jeklena lopatica
Poraba:	~ 8 - 12m ² / liter, odvisno od velikosti in količine razpok.
Varnost	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani mehansko ali s čiščenjem z vodo.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali preseči + 25 ° C, med skladiščenjem / prevozom. Takoj po uporabi je embalažo potrebno zapirati.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje, v neodprti originalni embalaži.
Velikost pakiranja:	3x5 litrov (44 škatel na paleti) 10 x1 litrski (50 škatel na paleti)

* Naveden čas je predviden za normalne, manjše nastale reže na novo nameščenih tleh pri 20°C in 60% relativne vlažnosti v prostoru. Širše in globlje so reže, daljši je čas sušenja. Reže do 2 mm je treba sušiti preko noči.

Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju, suha in brez voska, brez umazanije in druge kontaminacije. Pobrusite tla do golega lesa z granulacijo 60 - 80 (pred izdelavo končnega reza).

2009

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 1/2

pirc
INTERNATIONAL

PIRC International d.o.o., Gorjupova ulica 8a, SI-1000 Ljubljana
tel +386(1) 2568 069, fax +386(1) 42 32 258, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si

Bona[®]

Bona Mix&Fill Plus

Tehnični list

Temperatura v prostoru in temperatura izdelka med nanašanjem in sušenjem ne sme pasti pod + 13°C.



Nanos

1. Pred uporabo temeljito pretresite.
2. Zmešajte izdelek v embalaži s finim in čistim prahom od brušenja, tako da dobite gladko zmes.
3. Z uporabo nerjaveče jeklene lopatice nanesite mešanico po celotnih tleh. Po potrebi postopek ponovite. **Opomba:** Mix&Fill ni primeren za reže večje od 2 mm. Za zapolnitev večjih rež se lahko uporabi Bona Gapmaster.
4. Ko se površina posuši, odbrusite presežek Mix&Fill-a s tračnim brusilnim papirjem, ki ima granulacijo 100 – 120.
5. Tla obdelajte s katerikoli Bona premaznim sistemom po navodilih proizvajalca.

Pomembni napotki

- Reže v deskah ali ob robu tal se običajno ne napolni. Ko je polnilo suho lahko popoka v času krčenja/širjenja lesa.
- Bona zagotavlja odgovornost le za dobavljen izdelek. Zaradi različnih vrst lesa, ki so na voljo in možnih aplikacij, Bona ne prevzema odgovornosti za končno nanešen izdelek. Nekatere redke vrste lesa (večinoma tropsko) ali kemično obdelan les lahko sprožijo nepredvidene reakcije. Če ste v dvomih, pred uporabo opravite test, da s tem zagotovite zadovoljivo delovanje in barvo.