

Bona Sportive Primer

Tehnični list

Bona Sportive Primer je razvit posebej za neobdelane lesene športne površine. Z odlično vezjo do lesa in stranskega-lepljenja ohranja dobre temelje za nadaljnji nanos Sportive Finish in Sportive Paint. Temelji na čisti poliuretanski disperziji, pridobljenih iz naravnih rastlinskih olj, je močen in lahko brusen. Lesu daje pomirjajoč učinek in zmanjšuje učinke nenadnih klimatskih sprememb v dvorani.

- Za uporabo z Bona Sportive Finish in Bona Sportive Paint
- Srednje bogata obarvanost lesa
- Odlične lasnosti brušenja
- Zmanjšuje možnost stranskega lepljenja
- Brez NMP in NEP



Tehnični podatki

Vrsta laka:	1 komponentni poliuretanski lak
Vsebnost suhe snovi:	Približno 32%
Hlapna organska spojina:	60g / liter (vključno z retarderjem)
Odpornost proti obrabi:	Približno 5 mg na 100 vrtljajev (SIS 923 509)
Lesk(pri 60°):	Sijaj ~ 90% ~ 20% Matt
Mešalno razmerje:	Po potrebi razredčite z Bona Retarder-jem (4%) za daljši čas odprtosti.
Čas sušenja:	2-3 ure pri 20°C/ 60% relativne vlažnosti.
Uporaba orodja:	Bona valjček ali Bona nanašalec
Poraba:	8 - 10 m ² / l (120-100g / m ²) na nanos
Varnost	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	2 x 10 litrov (24 škatel na paleti)



Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha, brez ostankov prahu, olja, voska ali ostalih kontaminacij. Za končno brušenje uporabite Bona Sand Disc ali brusni papir granulacije 120.

Dovolite da lak in retarder dosežeta sobno temperaturo, potem vstavite filter in pred uporabo temeljito pretresite posodo.

Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C ter 30-60% relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujejo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.

Shema nanosa

Neobdelan les

1x Bona Sportive Primer
1x Bona Sportive Finish
Rahlo brušenje granulacija 150
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Predhodno lakirane površine

1x Bona Prep Sistem
1-2x Bona Sportive Paint
1-2x Bona Sportive Finish

Pomembne opombe:

- Ni priporočljivo narediti več kot dva nanosa na dan, zaradi povečane nevarnosti da les nabrekne.
- Mehčala, ki jih vsebujejo nekatera lepila na trakovih za označevanje in zaščito omehčajo in povzročijo škodo na poliuretanskih lakih. Trakovi, ki se uporabljajo za označevanje, morajo imeti oznako "nizka lepljivost". Uporabljajo naj se kar najkrajši možni čas.

Nanos

1. Nanesite enakomerno plast Bona Sportive Primer-ja s pomočjo Bona aplikatorja ali Bona valjčka. Pazite, da dosežete enotno raven zasičenosti lesa in se s tem izognete barvnim odstopanjem. Vedno vzdržujte "mokri rob", da se izognete prekrivanju.
2. Pustite, da se posuši in nato nanesite plast Bona Sportive Finish-a. Opomba: Če se je nanešena plast Sportive Primer-ja sušila več kot 24 ur je potrebno vmesno brušenje pred nanosom nadaljnjih plasti laka.

Vzdrževanje

Bona Sportive Primer naj ne bo nikoli uporabljen kot končno/prekrivno sredstvo za obdelavo lesenih tal.

Nasveti

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.