

# Bona White

## Tehnični list

Bona White primer se uporablja za ustvarjanje videza beljenih tal, idealen je za ustvarjanje skandinavskega sloga notranjosti. Stopnja beline bo odvisna od števila nanosov. Z izdelkom Bona White lahko zmanjšamo tudi porumenelost. Izdelek je zasnovan tako, da je enostaven za nanos z valčkom in je primeren za vse vrste lesa.

- Videz beljenih tal\*
- Zmanjšuje porumenelost lesa
- Enostaven nanos z valčkom
- Odobren s strani GreenGuarda za nizke notranje emisije

\* Končna barva tal pri uporabi Bona White je močno povezana z vrsto lesa na katero se izdelek nanaša. Tudi pri isti vrsti lesa lahko barva varira, zaradi različnih stopenj taninske kisline in drugih naravno prisotnih snovi, ki vplivajo na obarvanje. Če niste prepričani ali če iščete poseben videz, pred uporabo testirajte izdelek, da zagotovite zadovoljivo obarvanje. Za optimizacijo belih karakteristik tal, uporabite Bona Novia ali katerokoli različico Bona Traffic laka. Če želite resnično doseči bel videz se premazovanje z lakom Bona Mega ali Bona Mega Natural ne priporoča.



### Tehnični podatki

Vrsta laka:	Toniran 1-komponentni vodni poliuretanski/akrilat premaz
Vsebnost suhe snovi:	30%
Hlapna organska spojina:	Največ 60g/liter
Redčenje:	Se ne redči
Čas sušenja:	2 - 3 ure pri 20°C / 60% relativne vlažnosti
Uporaba orodja:	Bona valjček (mikrovlakna/flis)
Poraba:	12 m <sup>2</sup> / liter (83 g/m <sup>2</sup> ) na nanos
Varnost:	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z minimalno vode. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti originalni embalaži
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali preseči +25°C, med skladiščenjem/prevozom.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	10 x 1 liter (50 škatel na paleto) 3 x 5 litrov (44 škatel na paleti)

### Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju. Površina, na katero se bo nanašal izdelek mora biti obrušena do golega lesa, suha, brez prahu od brušenja, brez olj, voska in ostalih kontaminacij. Za končno brušenje naj se uporabi Bona Quattro ali Bona Multi Disc.

Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo. Optimalni pogoji za uporabo so med 18 - 25 °C in 30 – 60% relativne vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajšujeta čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujeta čas sušenja. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.

Junij 2016

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 1/2

### Nanos

#### 2 – 3x Bona White + 1 – 2x Bona Lak

##### Opomba

Več nanosov Bona White, bolj bel videz ustvarimo.

Dnevno se priporoča največ dva nanosa, zaradi tveganja, da les ne nabrekne preveč.

1. Temeljito pretresite embalažo, preden vstavite priložen filter. Vlijte izdelek v priloženo posodo (škatla + vrečka). Priporoča se uporaba zunanega cedila, zato da zagotovite popolnoma homogeno zmes.
2. Nanesite Bona White z uporabo Bona valjčka pri približno 12 m<sup>2</sup>/lit (83 g/m<sup>2</sup>) z izogibanjem kopičenja izdelka.
3. Ko se posuši (po približno 2 – 3 urah), obrusite tla z uporabo sistema Bona Scrad ali brusnim papirjem z granulacijo 150 ali bolj fino.
4. Odstranite ves prah.
5. Če želite bolj intenzivno belo barvo nanesite dodaten nanos Bona White preden površino premažete z lakom.

1. Nanašanje začnite z valčkom na robu sobe, od stene do stene, v smeri lesa. Da dosežete čisto do roba uporabite čopič.
2. Nanos čopiča zgladite z valjčkom
3. Ponovite nov nanos z valjčkom od stene do stene, vendar vmes med nanosi malce počakajte.
4. Zaprite in izravnajte razpoke.
5. Nadaljujte tako, dokler ne obdelate celotne sobe.

**Opomba** Bona White je namenjeno predvsem za daljše deske. Tveganje za vidne sledi se poveča, če izdelek nanašamo diagonalno ali prečno smeri lesa. Če se nanša na takšna tla, je potrebna dodatna pozornost.

### Vzdrževanje

Bona White ne sme biti nikoli uporabljen kot zadnji nanos lesenih tal.

### Pomembne opombe

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.