

Bona Mega ONE

Tehnični list

Vaš pravi partner pri obdelavi lesa. Hitro se suši, enostavno se obrusi in ima odlične lastnosti. Bona Mega ONE se osredotoča na poenostavitev izvajalčevega delovnega dne in za hitrejše ter lažje delo z veliko zanesljivostjo. Prinaša lepo, toplo obarvanje lesa, hkrati pa skrbi za dolgotrajno zaščito tal v domačem okolju in okolju s srednjo stopnjo obremenitve. Lahko se uporablja z ali brez primerja/predpremaza. Čista formula, ki ne porumeni.

- Visoke lastnosti kopičenja
- Hitro sušenje
- Odlične lastnosti brušenja
- Ne porumeni

Tehnični podatki

Vrsta laka:	1-komponentni poliuretanski lak na vodni osnovi
Lesk (pri 60°):	Polmat 40%, Mat 20%, Ekstra Mat 9%
Redčenje:	Po potrebi razredčite s 4% Bona Retarderjem, da podaljšate čas odprtosti
Čas sušenja:	Pripravljeno za brušenje/nov nanos: 1 – 2 uri* Lahka uporaba: 24 ur* Popolna trdota: 7 dni*
	<i>*pod normalnimi pogoji 20°C/60% relativne vlažnosti</i>
Uporaba orodja:	Bona valjček
Poraba:	8 – 10 m ² /liter (120 – 100 g/m ²) na nanos
Varnost:	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje v neodprti original embalaži
Shranjevanje / transport:	Temperature ne smejo pasti pod +5°C ali preseči +25°C med skladiščenjem ali transportom
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Pakiranje:	10 x 1 liter (50 škatel na paleti) 3 x 5 litrov (44 škatel na paleti)

Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro obrušena, suha in brez ostankov brusilnega prahu, olj, voska in drugih umazanij. Dovolite laku, da doseže sobno temperaturo, vstavite filter in temeljito pretresite.

Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C ter 30-60% relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujejo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujejo. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.



Bona Mega ONE

Tehnični list

Zaključevanje 

Shema nanosa

Možnost 1

1x Bona predpremaz (Primer) na vodni osnovi
Rahlo brušenje z granulacijo 150
2x Bona Mega ONE

Možnost 2

1x Bona Prep sistem
1-2x Bona Mega + 2% Crosslinker

Opomba:

- Ni priporočljivo narediti več kot dva nanosa na dan, zaradi povečane nevarnosti, da les nabrekne.
- Za tla, kjer obstaja nevarnost stranskega lepljenja deščic, se priporoča, da se pred nanosom laka Mega ONE uporabi predpremaz in da se upošteva ukrepe za stabilizacijo izdelkov.



Nanos

1. Nanesite lak z uporabo Bona valjčka z gladkimi in tekočimi gibi, izmenično počez in vzdolž smeri lesa. Izogibajte se kopičenju izdelka na tleh. Vedno vzdržujte "mokri rob", da se izognete prekrivanju.
2. Dovolite, da se nanos posuši, preden nanesete naslednjo plast. Za vsako plast, ki jo nanesete predvidevajte daljši čas sušenja.
3. Opravite vmesno brušenje z uporabo brusnega papirja Bona Diamant Sistema z granulacijo 120 ali podobnega. Odstranite prah preden nanesete zadnjo plast laka.

Opomba: Če se je prejšnja plast laka sušila več kot 24 ur je vedno potrebno vmesno brušenje.

Tla lahko lahko pohodno obremenite približno 8 ur po zadnjem nanosu. Dovolite, da se površina suši vsaj teden dni, preden jo prekrijete s preprogami. Prav tako se ta čas izogibajte postavitvi težkih predmetov in mokremu čiščenju tal.

Vzdrževanje

Očistite tla z Bona Cleaner-jem ali Bona Wood Floor Cleaner-jem in pad-om iz mikrovlaknen. Za vzdrževanje in dolgotrajno zaščito tal se tla lahko ponovno prelakirajo v intervalih z dodatnimi sloji laka. Frekventnost lakiranja se lahko precej zmanjša z uporabo Bona Freshen up ali Bona Wood Refresher-ja. Uporaba negovalnih sredstev bo obnovila prvotni videz, pred lakiranjem pa parketa ne bo potrebno obrusiti do surovega lesa.

Podrobna navodila za vzdrževanje so na voljo na www.bona.com/floorcare

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določen namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovne in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite preizkus pred uporabo.

Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.

Oktober 2018

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 2/2

pirc
INTERNATIONAL

PIRC International d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana - Črnuče
tel +386(1) 2568 069, fax +386(1) 42 32 258, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si

Bona®