

Bona Mix&Fill

Tehnični list



Bona Mix & Fill je vodna fugirna masa zasnovana tako, da jo je potrebno mešati z brusnim prahom, ki je ustrezne barve in konsistentnosti. Bona Mix & Fill se uporablja za zapornitev fug širokih do 2 mm in drugih manjših napak v lesenih tleh. Prav tako se lahko uporablja z vsemi Bona laki in olji in je primerna tako za svetle in temne vrste lesa.

- Lahek za mešanje in nanos
- Zelo hitro sušenje
- Protikorozijski (ne povzroča madežev rje)
- Enostavno brušenje
- Nizka vsebnost topil in brez vonja
- EC1 Plus certificiran za zelo nizke emisije



Tehnični podatki

Osnovni izdelek:	Akrilna disperzija
Hlapna organska spojina:	Max 5 g / lit
Mešalno razmerje:	Zmešajte s prahom od brušenja v gosto "kašo"
Čas sušenja:	- med nanosi: 20 minut * - do brušenja: 20 minut * - dokončno oz. do nanosa olja: 1-2 ur *
Uporaba orodja:	Nerjaveča jeklena lopatica
Poraba:	~ 8 -12m ² / liter, odvisno od velikosti in količine razpok.
Varnost	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani mehansko ali s čiščenjem z vodo.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali preseči + 25 ° C, med skladiščenjem / prevozom. Po uporabi je embalažo potrebno zapirati.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje, v neodprti originalni embalaži.
Velikost pakiranja:	3x5 litrov (44 škatel na paleti) 10 x1 litrski (50 škatel na paleti)

* Naveden čas je predviden za normalne, manjše nastale reže na novo nameščenih tleh pri 20°C / 60% relativne vlažnosti v prostoru. Širše in globlje so reže, daljši je čas sušenja. Reže do 2 mm je treba sušiti preko noči.

Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju, suha in brez voska, brez umazanije in druge kontaminacije. Pobrusite tla do golega lesa (pred izdelavo končnega reza). Temperatura v prostoru in temperatura izdelka med nanašanjem in sušenjem ne sme pasti pod + 13°C.

2009

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 1/2

pirc
INTERNATIONAL

PIRC International d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana - Črnuče
tel +386(1) 2568 069, fax +386(1) 42 32 258, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si

Bona[®]



Nanos

1. Pred uporabo temeljito pretresite.
2. Zmešajte izdelek v embalaži s finim in čistim prahom od brušenja, tako da dobite gladko zmes.
3. Z uporabo nerjaveče jeklene lopatice nanesite mešanico po celotnih tleh. Po potrebi postopek ponovite. **Opomba:** Mix&Fill ni primeren za reže večje od 2 mm. Za zapolnitev večjih rež se lahko uporabi Bona Gapmaster.
4. Ko se površina posuši, odbrusite presežek Mix&Fill-a s tračnim brusilnim papirjem, ki ima granulacijo 100 – 120. Po potrebi zaključiti z granulacijo 120 – 150.
5. Tla obdelajte s katerikoli Bona premaznim sistemom po navodilih proizvajalca.

Pomembni napotki

- Reže v deskah ali ob robu tal se običajno ne napolni. Ko je polnilo suho lahko popoka v času krčenja/širjenja lesa.
- Bona zagotavlja odgovornost le za dobavljen izdelek. Zaradi različnih vrst lesa, ki so na voljo in možnih aplikacij, Bona ne prevzema odgovornosti za končno nanešen izdelek. Nekatere redke vrste lesa (večinoma tropsko) ali kemično obdelan les lahko sprožijo nepredvidene reakcije. Če ste v dvomih, pred uporabo opravite test, da s tem zagotovite zadovoljivo delovanje in barvo.