

Bona Prime Classic

Tehnični list

Bona Classic, nudi videz svetlega lesa in klasična formula za dobro pripravo površino. Mehek, fleksibilen film zmanjša nevarnost stranskega zlepljenja deščic. Tolerante lastnosti za nanašanje. Primeren za skoraj vse vrste lesa. Ne porumeni.

- Lahka obarvanost
- Elastične lastnosti
- Visoka vsebnost suhe snovi – preprosto ustvarimo
- Ne porumeni
- Odobren s strani GreenGuarda za nizke notranje emisije

Tehnični podatki

Vrsta laka:	1-komponentni akrilantni vodni lak
Vsebnost suhe snovi:	Približno 35%
Hlapna organska spojina:	Max 30g / l
Redčenje:	Če je potrebno, razredčite z Bona Retarder-jem (4%) za daljši čas odprtosti.
Čas sušenja:	1-2 ure pri 20°C / 60% relativne vlažnosti
Uporaba orodja:	Bona valjček
Poraba:	8 - 10 m ² / l (120-100g / m ²) na nanos
Varnost	Nerazvrščeno
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala, preden ga sperete z vodo. Zasušeni material se lahko odstrani z acetonom.
Rok uporabe:	1 leto od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži
Skladiščenje / transport:	Temperatura ne sme pasti pod + 5 ° C ali preseči +25°C, med skladiščenjem / prevozom.
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	10 x 1 liter (50 škatel na paleti) 3 x 5 litrov (44 škatel na paleti)
Certifikati:	GreenGuard DIBt: Varen izdelek EN 13501 – 1; Reakcija na ogenj

Priprava

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju. Površina, na katero se bo nanašal izdelek mora biti obrušena do golega lesa, suha, brez prahu od brušenja, brez olj, voska in ostalih kontaminacij. Priporočamo, da za končno brušenje uporabite Bona Quattro ali Muli Disc.

Dovolite, da izdelek doseže sobno temperaturo, vstavite filter in temeljito premešajte pred uporabo. Optimalni pogoji za uporabo so med 18 - 25 ° C in 40 – 60% relativne

December 2015

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice

page 1/2



PIRC International d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana - Črnuče
tel +386(1) 2568 069, fax +386(1) 42 32 258, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si



Bona Prime Classic

Tehnični list

vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajšujeta čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujeta čas sušenja. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.

Nanos

SHEMA NANOSA

Neobdelan les:

- 1x Bona Prime Classic
- 1x Bona vodni lak
- Rahlo brušenje z granulacijo 150
- 1x Bona vodni lak

Opomba: Ni priporočljivo nanašati več kot dva nanosa na dan, saj lahko les nabrekne.

1. Z uporabo Bona valjčka enakomerno nanesite izdelek. Pazite, da se presežek izdelka ne kopiči na tleh.
Potrebno je paziti da se doseže enotna raven zasičenosti lesa in se tako prepreči barvna odstopanja. Vedno vzdržujte "mokri rob" in se tako izogibajte prekrivanju.
2. Pustite, da se posuši in nanesite 2 – 3 plasti Bona vodnega prekrivnega laka. Izbor laka je odvisen od stopnje obremenitve tal.

Opomba: Zaradi svoje elastičnosti Bona Prime Classic ni primeren za brušenje. Nanesite en nanos laka pred brušenjem, da preprečite dvig lesnih vlaken.

Vzdrževanje

Bona Prime Classic naj ne bo nikoli uporabljen kot končno/prekrivno sredstvo za obdelavo lesenih tal.

Pomembne opombe

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditvev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določene namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo produkta. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.

Grundiranje

