



Bona SuperSport Line Paint

1-KOMPONENTNA BARVA NA VODNI OSNOVI

Živahne barve, jasne linije



Posebna barva za črtno označevanje notranjih športnih površin. Pripravljeno za uporabo, neposredno iz posode. S svojimi odličnimi prijemnimi lastnostmi se lahko nanese na široko paleto športnih površin, vključno z lesom in prožnimi tlemi. Linija Bona SuperSport Paint je bistveni sestavni del sistema Bona SuperSport, ki zagotavlja popolno obdelavo športnih tal. Zagotovite natančnost in kakovost z Bona SuperSport Line Paint.

Po potrebi, na primer pri barvanju na predhodno obdelanih površinah ali če bodo črtne oznake izpostavljene neposredni obrabi, lahko dodamo trdilec Bona SuperSport HD (na prodaj ločeno). Ta poveča odpornost proti obrabi in kemikalijam ter naredi še večjo prijemljivost.

- . odlična pokrivnost
- . odlična pretočnost in izravnava
- . prihranek časa
- . na vodni osnovi in z nizkim vonjem

Za uporabo na conah in drugih velikih površinah. Oglejte si ločena navodila za izdelek strani na www.bona.com.



Bona SuperSport Line Paint

1-KOMPONENTNA BARVA NA VODNI OSNOVI

Živahne barve, jasne linije

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka:	1-komponentna poliuretanska barva na vodni osnovi
topnja sijaja:	Mat (20-30% pri 60°)
Redčenje:	Po potrebi razredčite s 4% Bona Retarder za daljši odprti čas
Življenjska doba:	Če je dodan trdilec SuperSport HD – porabite v 3 urah*
Čas sušenja do:	- Pripravljen za nanos: 1-2 uri* - Pripravljen za brušenje: 3-4 ure*
Orodje za nanašanje:	Krtača s finimi ščetinami ali valjček iz mikrovlaknen s kratkimi ščetinami
Stopnja uporabe:	6-10 m ² /liter (100-167g/m ²) na nanos = 120 – 200 metrov 50 mm široke linije/l
Varnost:	Neopredeljeno
Čiščenje:	Orodje pred čiščenjem obrišite z minimalno količino vode. Posušen material lahko odstranite z acetonom
Rok uporabnosti:	2 leti od datuma proizvodnje v neodprti originalni embalaži
Skladiščenje/prevoz:	Temperatura ne sme pasti pod + 5°C oziroma presežati + 30°C med skladiščenjem in prevozom
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjenimi posodami je treba ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	1l

Dodatne podrobne informacije so navedene v ustreznem varnostnem listu.

Razpoložljive barve: Črna- 9005 RAL, temno modra- 5010 RAL, svetlo modra- 5012 RAL, temno zelena- 6029 RAL, svetlo zelena- 6018 RAL, oranžna- 2004 RAL, rdeča- 3000 RAL, vijolična- 4008 RAL, bela- 9016 RAL, rumena- 1021 RAL

PRIPRAVA

Zagotovite, da so tla prilagojena okolju za končno uporabo, dobro brušena, suha in brez prahu od brušenja, olja, voska in ostalih kontaminacij. Površina, na katero se nanesejo črtne oznake, mora biti strokovno pripravljena v skladu z določeno shemo nanosa. Označite črte s primernim črtnim trakom. Trak trdno pritiskajte na tla, da preprečite razlitje barve.

Pustite, da barva doseže sobno temperaturo, ter pred uporabo posodo temeljito premešajte. Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C in 30-60% relativne vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajša, nizke temperature in visoka vlažnost podaljša čas sušenja. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.



Bona SuperSport Line Paint

1-KOMPONENTNA BARVA NA VODNI OSNOVI

Živahne barve, jasne linije

SHEMA NANOSA

Neobdelan les:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport ONE ali HD
rahlo brušenje z granulacijo 120
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1x Bona SuperSport ONE ali HD

Predhodno obdelan las:

- Bona SuperSport Deep Clean (razmaščevanje)
- Bona Diamond Abrasives granulacija 240
- 1x Bona SuperSport Line Paint z 10% dodatkom
trdilca Bona SuperSport HD
- 1-2x Bona SuperSport HD

PVC, guma in podobno

Neobdelano ali s popolnoma odstranjenim zgornjim premazom

- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 2x Bona SuperSport Pure HD

Linolej

- 1x Bona LinoPrime
- Bona Scrad Pad (abrasion)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 2x Bona SuperSport Pure HD

PVC, guma, linolej in podobno

Tovarniško nanesen predkončni premaz

- Bona SuperSport Deep Clean (razmaščevanje)
- Bona Diamond Abrasives granulacija 240
- 1x Bona SuperSport Line Paint z 10% dodatkom
trdilca Bona SuperSport HD
- 1-2x Bona SuperSport HD

Upoštevajte:

- . Mehčala iz lepil na osnovi gume na nekaterih vrstah trakov za označevanje črt lahko zmehčajo in poškodujejo poliuretanske lake. Uporabljeni trakovi morajo imeti malo lepila in biti na mestu čim krajši čas. Najboljše rezultate dosežemo, če trak odstranimo, ko je barva še mokra.
- . Naslednji sloj barve ali laka je treba nanesti v 48 urah. Po tem času sledi brušenje pred nanosom dodatnih premazov. Brušenje lahko opravite z Bona Scrad Pad.



Bona SuperSport Line Paint

1-KOMPONENTNA BARVA NA VODNI OSNOVI

Živahne barve, jasne linije

NANOS

1. Odvisno od uporabe (glejte zgornjo shemo nanosa), če je primerno, dodajte 10 % Bona SuperSport HD trdilec v barvo in previdno premešamo, dokler barva ni homogena. Če ni primerno, nadaljujte neposredno na korak 2. Po dodajanju trdilca je treba barvo porabiti v 3 urah.
2. Barvo nanesite s finim čopičem ali valjčkom. Izogibajte se kopičenju barve in prekrivanju mokro na mokro brez prekinitve. Upoštevajte, da slaba pokritost vpliva na motnost/možnost prekrivanja.
3. Odsranite trak neposredno ali potem, ko se barva temeljito posuši. Izogibajte se vlečenju traku, dokler je barva na pol suha. Pri uporabi barve s trdilcem je priporočljivo, da trak vedno odstranite, ko je barva mokra.
4. Pustite, da se posuši. Po potrebi, po možnosti z belo in svetlimi barvami, naredite drugi nanos barve.
5. Zaščitite pobarvano območje z 1-2 plastmi Bona SuperSport. Če se je barva sušila več kot 12 ur jo lahko pred premazom rahlo zbrusite z Bona Scrad Pad (brez Bona Wings).