
Aqua Lacquer Easy Future 867

Lastnosti:

- Posebej za tla, kjer se pričakuje visoka obremenitev pohodnosti
- Idealne razlivne lastnosti ustvarijo pol-mat zaključek
- Na vodni osnovi, 1-komponentni zaključni lak na bazi poliuretana
- Premaz in lak v enem izdelku
- Na voljo v lesku: sijaj, polmat, mat
- Enostaven za nanašanje z valjčkom ali rostfrei lopatico
- Zelo vzdržljiv, odporen na kemikalije in brušenje v skladu DIN 68861
- Izpolnjuje zahteve Önorm 2354 razred C glede, razlivnosti, kemijske obstojnosti, oprijema in preoblikovanja.

Uporaba: • vse vrste parketa in les, ki je trdno ali elastično lepljen na podlago

Tehnični podatki:	Osnova:	PUR-akrilat disperzija
	Barva:	Mlečna
	Gostota:	1,03g/cm ³
	Čistilno sredstvo:	Voda
	Delovna temperatura:	15-25°C
	Vlaga v prostoru:	35%-75%, priporočeno 40-65% relativne zračne vlažnosti
	Način uporabe:	Rostfrei lopatica, microfaser valjček
	Poraba:	Lopatica: približno 30g/m ² po nanosu Valjček: približno 120g/m ² po nanosu
	Čas sušenja:	Približno 30 min (lopatica), 3 - 4 ure (valjček)
	Prva uporaba:	Po približno 24 urah
	Končna trdota:	7 – 10 dni
	Dovoljen rok uporabe:	Najmanj 1 leto od datuma proizvodnje v originalni embalaži na največ 30°C, že odprt izdelek je potrebno dobro zapreti in porabiti čim prej
	Občutljivost na zmrzal:	Da
	V skladu z GefStoffV. *:	Ne
	GISCODE:	W3
	Varnostni list:	Na voljo na zahtevo

Zgoraj navedeni podatki so pridobljeni v laboratoriju. Zaradi veliko različnih načinov nanosa, je potrebno te podatke upoštevati za standardne vrednosti.

* Nemška uredba o zaščiti pred nevarnimi snovmi v nemškem varstvu pri delu

Podlaga: Površina tal mora biti čista, brez olja, voska, silikona in drugih ostankov, ki lahko negativno vplivajo na vezno moč. Po grobem brušenju (granulacija: 80), je potrebno spoje do 2 mm širine zapreti z izdelkom 8802 (fugirna raztopina) Forbo Aqua Wood-Putty High Solid, ki ga zmešamo s prahom od brušenja (granulacija: 80 ali finejša). Pustite, da se suši za približno 30 - 60 minut in ponovno fino obrusite (granulacija: 100 - 120).

Navodila za uporabo: Pred uporabo dobro pretresite, da matirana sredstva enakomerno porazdelijo.

Glede na vrsto parketa in lesa, je mogoče uporabiti Forbo 867 Forbo Aqua Lacquer Easy Future z ali brez Forbo temeljni lak Aqua Priming Lacquer iz Forba.

Forbo 867 Forbo Aqua Lacquer Easy Future se lahko nanaša z obojestransko Forbo lopatico ali mikrofaser valjčkom. Na občutljive vrste lesa (npr. bukev, jesen, javor in veliko sadnih dreves) izdelka ne smemo nanašati z lopatico, pač pa z valjčkom.

Lamelni parket, lesene pohodne površine ali parket s talnim ogrevanjem zahtevajo uporabo elastičnega premaza kot je Forbo 881 Aqua Filler Gel pred nanosom laka, da bi preprečili stransko lepljenje deščic in zmanjšali vpojnost laka.

Da bi dobili enakomerno končno površino, priporočamo 2x križni nanos z lopatico in zatem nanos z valjčkom. Glede na pričakovano obremenitev površine, priporočamo 2 - 3 nanose z valjčkom.

V roku 24 ur ne nanašajte več kot 2 nanosa.

V 24 urah je možno nanesti naslednjo plast laka. Kadar je čas sušenja daljši 24 h, je potrebno vmesno brušenje (granulacija: 150) pred naslednjim nanosom. Po brušenju je potrebno odstraniti prah pred naslednjim nanosom laka.

Med sušenjem zagotovite dobro prezračevanje. Preprečite neposredno izpostavljenost sončnim žarkom in prekomernemu prepihu.

** Redke in/ali eksotične vrste lesa in les prekajenega hrasta je potrebno predhodno obdelati z Forbo 857 Blocking Primer. Iskreno priporočamo, da pred začetkom dela opravite preizkus, da bi preprečili spremembe v barvi, temne lise ali zmanjšano vezivno moč. Podstavki stolov, podloge preprog in podobne blazinice (vsebujejo mehčala) lahko povzročijo spremembe barve ali mehčanje laka. V primeru uporabe Forbo 867 Forbo Aqua Lacquer Easy Future za obnovitev starega parketa, pokličite naš izvozni oddelek Forbo.

Nega: V skladu z DIN 18356 je parket potrebno redno vzdrževati. Priporočamo strokovna sredstva za čiščenje.

Čistilno sredstvo: Uporabljeno orodje je potrebno takoj po uporabi očistiti z vodo. Madeži, ki so nastali pri uporabi Forbo 863 Forbo Aqua Lacquer Easy Future je prav tako takoj po uporabi mogoče odstraniti z vodo.

Pakiranje: 4x 5 litrov v škatli
10 litrov

Posebna navodila: Informacije, vsebovane v tem dokumentu o izdelku temeljijo na izkušnjah, pridobljenih v laboratoriju in iz praktičnega dela. Zaradi velike vsestranskosti materialov, različnih metod predelave, skladiščnih metod in lokalnih razmer, ki so izven našega nadzora, je nemogoče dati jamstvo za rezultate obdelave. Zato se za stranke priporoča, da za njihovo situacijo poskusijo poiskati optimum, tako da pred uporabo opravijo preizkus. To je še posebej pomembno pri redkih in eksotičnih vrstah lesa, kjer ni dovolj izkušenj v zvezi z nanosom in sestavinami, ki lahko vplivajo na nanos laka.



eurocol the strong connection

Eurocol is part of the Forbo Group

Upoštevati je potrebno splošne pogoje poslovanja našega podjetja. Ustrezne normative in predpise iz panoge je potrebno spoštovati. Potrebno je upoštevati ustrezne lokalne predpise, ki se uporabljajo. Uporabnik izdelka mora biti z njimi seznanjen.

Pred uporabo proizvodov prosimo popolno in skrbno preberite navodila za uporabo in pozorno preberite varnostne zahteve. Pri nepravilnem skladiščenju, uporabi ali neupoštevanju navodil o uporabi, dodajanju drugih substanc ali neupoštevanju naših napotkov se izključuje vsaka garancija s strani Forbo.

Ta tehnični list nadomesti vse prejšnje različice.

Zadnja posodobitev: 29.01.2013

Nadomesti izdajo iz: 20.08.2012