




Bona SuperSport HD

2-KOMPONENTNI LAK NA VODNI OSNOVI

Odlična površina za odlične igre



Vrhunski 2-komponentni lak za tla na vodni osnovi, posebej oblikovan za profesionalno uporabo na lesenih športnih tleh. Zagotavlja trden, visoki poliuretanski zaključek gradenj v skladu z evropskim standardom za notranje športne površine.

- . Izjemna odpornost proti obrabi in praskam.
- . Enostavno vzdrževanje.
- . Priporočilo FIBE, za najvišjo raven mednarodnih tekmovanj, vključno z olimpijskimi igrami.



Bona SuperSport HD

2-KOMPONENTNI LAK NA VODNI OSNOVI

Odlična površina za odlične igre

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta laka:	2-komponentni poliuretanski lak na vodni osnovi
Vsebnost trdnih snovi:	pribl. 32 %
Sijaj (pri 60°):	mat: 20%; sijaj: 85%
Razmerje:	1 del trdilca na 1 liter SuperSport HD oziroma 0,4l trdilca na 4,6l SuperSport HD (≈8 vol.%)
Življenjska doba:	max. 3 ure pri 20°C (krajše, če je topleje)
Redčenje:	po potrebi razredčite s 4% Bona trdilcem za daljši čas uporabe
Čas sušenja, do:	ponovni premaz: 2-3 ure * lahka uporaba: 8 ur * pripravljeno za igro: 3 dni *
Orodje za nanašanje:	* v normalnih podnebnih razmerah, 20°C/60% relativne vlažnosti Bona valjček ali Bona aplikator z vrtljivo glavo
Stopnja uporabe:	8-10 m ² /liter (100-120g/m ²) na sloj
Varnost:	lak: neopredeljeno trdilec: opredeljeno (glej varnostni list)
Čiščenje:	Orodje pred čiščenjem obrišite z minimalno količino vode. Posušeni material lahko odstranite z acetonom.
Rok uporabnosti:	lak: 1 leto od datuma proizvodnje v neodprti originalni posodi trdilec: 18 mesecev od datuma proizvodnje v neodprti originalni posodi
Skladiščenje/prevoz:	Temperatura ne sme pasti pod + 5°C oziroma presežati + 30°C med skladiščenjem in prevozom
Odstranjevanje:	Z odpadki in izpraznjenimi posodami je treba ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	3 x 5lt vključno s trdilcem (0,4 lit)
Certifikati:	EMICODE; EC1 –Zelo nizke emisije v zaprtih prostorih GREENGUARD Gold EN 14904:2006 FIBA certifikat Izpolnjuje pogoje za pridobitev točk LEED in BREEAM.

Dodatne podrobne informacije so navedene v ustreznem varnostnem listu.



Bona SuperSport HD

2-KOMPONENTNI LAK NA VODNI OSNOVI

Odlična površina za odlične igre

PRIPRAVA

Zagotovite, da so tla prilagojena okolju za končno uporabo, dobro brušena, suha in brez prahu od brušenja, olja, voska in ostalih kontaminacij.

Pustite, da lak in utrjevalec, trdilec dosežeta sobno temperaturo. Pred uporabo vstavite filter in dobro pretresite. Optimalni pogoji uporabe so med 18-25°C in 30-60% relativne vlažnosti zraka. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajša, nizke temperature in visoka vlažnost podaljša čas sušenja. **Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.**

Priprava predhodno lakiranih tal

Bona SuperSport HD se lahko uporablja za ponovno prelakiranje tovarniško vnaprej in predhodno lakiranega parketa, vendar je potrebno pred uporabo preizkusiti in preveriti dober oprijem! Za premaz, upoštevajte ločeno navedena navodila za prelakiranje.

SHEMA NANOSA

Neobdelan les:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport HD
rahlo brušenje z granulacijo 150
1-2x Bona Pure Colour (za območja con)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

Predhodno lakirane površine:

Globoko čiščen in brušen
1-2x Bona Pure Colour (za območja con)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

Pomembno: Ni priporočljivo nanašati več kot dva polna sloja na dan, zaradi nevarnosti prekomernega napenjanja lesa. Med sušenjem poskrbite za dobro prezračevanje. Slabi pogoji sušenja lahko zmanjšajo količino izdelka, učinkovitost in oprijem.

Mehčala iz lepil na osnovi gume, na nekaterih vrstah trakov za označevanje črt, lahko zmehčajo in poškodujejo poliuretanske lake. Uporabljeni trakovi morajo imeti malo lepila in biti na mestu čim krajši čas.



Bona SuperSport HD

2-KOMPONENTNI LAK NA VODNI OSNOVI

Odlična površina za odlične igre

NANOS

1. Laku dodajte 8% SuperSport HD trdilca in takoj temeljito pretresite zmes (tresite 1 minuto). Mešanico laka/trdilca je potrebno uporabiti takoj ali vsaj v 3 urah.
2. Lak nanesite s pomočjo Bona valjčka ali Bona aplikatorja 8-10 m²/liter (100-120g/m²). Valjajte z gladkim tekočim delovanjem ter se izogibajte kopičenju laka. Vedno vzdržujte " mokri rob", da se izognete prekrivanju.
3. Pustite, da se pravilno posuši, preden nanesete nadaljnje sloje laka ali barve. Predvidite nekoliko daljši čas sušenja za vsako naneseno plast. Vedno poskrbite za dobro prezračevanje med postopkom sušenja. Po potrebi naredite vmesno brušenje z uporabo Bona Abrasives z granulacijo 150 (ali bolj fino) in odstranite prah pred nanosom zadnje plasti laka. **Opomba:** Če se je prejšnja plast laka sušil več kot 24 ur je vedno potrebno vmesno brušenje. Za barvo je omejitev 12 ur.

Postopek strjevanja traja približno tri dni (90% strjevanja v 24 urah, 100% po 72 urah). Ne pokrivajte površine, dokler se tla popolnoma ne strdijo. Na tleh se lahko igra po 24 urah, vendar ostanejo dovzetna za odrgnine ali poškodbe, dokler niso popolnoma strjene. V prvem tednu brez mokrega čiščenja, samo suho brisanje prahu.

PONOVNI PREMAZ

Tla je treba občasno premazati z dodatnimi nanosi Bona SuperSport HD, da zagotovite varno drsenje, odporno, visoko zmogljivo površino in preprečuje, da bi bilo treba tla ponovno brusiti na neobdelano površino.

Podrobna navodila za ponovni premaz so na voljo na strani izdelka Bona SuperSport HD na www.bona.com.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje s pravimi izdelki je enostavno. Ko izberete izdelke za čiščenje in vzdrževanje Bona, se lahko sprostite ob zavedanju, da ste izbrali najboljši možni izdelek za pomoč pri negi vaših tal.

Navodila za vzdrževanje končnega uporabnika so na voljo na strani izdelka Bona SuperSport HD na bona.com.



Bona SuperSport HD

2-KOMPONENTNI LAK NA VODNI OSNOVI

Odlična površina za odlične igre

POMEMBNO

. Plastifikatorji, ki jih najdemo v materialih, kot so podloge za preproge, pohištvene noge, kolesčka in lepila, ki se uporabljajo za fiksiranje, lahko povzročijo mehčanje in razbarvanje. Izpostavljenost barvam za lase ali gumam na avtomobilih, kolesih in otroški vozički lahko povzročijo trajno, nepopravljivo razbarvanje površine. Uporabite zaščito ali se popolnoma izogibajte stiku.

. Razlitja je treba nemudoma odstraniti, saj brez nadzora lahko povzročijo madeže ali poškodujejo površino. Upoštevajte, da čeprav so laki Bona zasnovani tako, da zagotavljajo zaprto površino, ki je odporna na obrabo, odrgnine, razlitje itd. noben površinsko nanesen končni sistem ne more preprečiti fizične poškodbe lesa. Vdolbine v lesu in praske lahko povzročijo pohištvo, predmeti, ki so padli na tla, pasji kremplji itd. in sprejeti je treba ukrepe za zmanjšanje možnosti za to.

Posredovane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in ne dajejo nobenih trditev in zagotovil, da so popolne. Uporabnik izdelka je odgovoren, da pred uporabo izdelka presodi ali so izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezna za določen namene, vrsto lesa in trenutno situacijo. Bona lahko zagotovi le dostavo proizvoda. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka pa je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, opravite preizkus pred uporabo.

Uporabnik mora prebrati in razumeti vse informacije, navedene na etiketah na embalaži in varnostnem listu pred uporabo tega izdelka.