



Bona Wave 2K

2-KOMPONENTNI VODNI LAK



2-komponentni vodni lak za površinsko obdelavo lesenih tal v poslovnih prostorih z lahko do zmerno intenzivno obremenitvijo.



Bona Wave 2K

2-KOMPONENTNI VODNI LAK

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka:	2-komponenti vodni poliuretanski zaključni premaz
Stopnja sijaja pri 60°	sijaj 85%, polmat 50%, mat 20 %
Mešalno razmerje:	1 del trdilca Wave na 1 liter Bona Wave 2K (≈4 vol. %)
Uporabni čas:	4 ure pri 20 °C (pri višjih temperaturah se skrajša).
Redčenje:	po potrebi dodajte 4% Bona Retarder za podaljšanje odprtega časa
Čas sušenja:	- Pripravljeno za brušenje ali ponovni nanos: 2–3 ure* - Lahka obremenitev: 24 ur* - Popolna trdota: 7 dni*
	<i>*“ Pri običajnih klimatskih pogojih, 20°C / 60% relativne vlažnosti</i>
Pripomočki za nanos:	Bona valjček ali aplikator s vrtljivo glavo
Poraba:	8-10 m ² / l (100-120g/m ²) na nanos
Izdelek na vodni osnovi z zelo nizko vsebnostjo topil	
Varnost:	Nerazvrščeno Trdilec: klasificiran (glej varnostni list)
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala predno ga sperete z manjšo količino vodo. Posušen material lahko odstranite z acetonom. Vse odpadke odstranite v pooblaščenem obratu za ravnanje z odpadki, ne zlivajte jih v odtok ali kanalizacijo.
Rok uporabnosti:	1 leto od datuma proizvodnje v originalno zaprti embalaži Trdilec: 18 mesecev od datuma proizvodnje v originalno zaprti embalaži
Shranjevanje:	Temperature ne smejo pasti pod +5°C ali preseči +30°C med skladiščenjem in transportom.
Odlaganje:	Posode z minimalno količino posušenega materiala je mogoče reciklirati. Ves odpadni material je treba odstraniti v odobrenem obratu za ravnanje z odpadki, ne zlivajte v odtok ali kanalizacijo. Upoštevajte vse lokalne predpise o odstranjevanju odpadkov.
Velikost pakiranja:	3 x 5 litrov, vključno s trdilcem
Certifikati in standardi:	EMICODE EC 1 – zelo nizke emisije. EN 16165 Annex B - R9 (mat)

Dodatne podrobne informacije so naveden v ustreznem varnostnem listu



Bona Wave 2K

2-KOMPONENTNI VODNI LAK

PRIPRAVA

Površino pred nanosom obdelajte z vodno disperzijskim premazom Bona.

Zagotovite, da so tla prilagojena končnemu okolju uporabe.

Površina mora biti obrušena do surovega lesa, suha ter brez prahu od brušenja, olja, voska in drugih nečistoč. Pustite, da lak in trdilec dosežeta sobno temperaturo. Pred uporabo vstavite filter in kantico dobro pretresite.

Optimalni pogoji za uporabo so med 18–25 °C in 30–60 % relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka vlažnost skrajšajo čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa ga podaljšajo. Najnižja temperatura za uporabo je **13 °C**.

POSTOPEK OBDELAVE

Standardni postopek:

1 × Bona Primer

1 × Bona Wave 2K

Rahlo brušenje granulacija K150

1 × Bona Wave 2K

Opomba: Zaradi tveganja prekomernega nabrekanja lesa ni priporočljivo nanesti več kot 2 sloja temeljnega premaza in/ali laka na dan. Med sušenjem zagotovite dobro prezračevanje. Slabi pogoji sušenja lahko zmanjšajo učinkovitost izdelka in oprijem.



Bona Wave 2K

2-KOMPONENTNI VODNI LAK

NANOS

1. Pred uporabo dobro pretresite kantico in dodajte trdilec. Mešanico temeljito pretresamo približno eno minuto. Mešanico uporabite takoj ali vsaj v 4 urah po pripravi. Pri mešanju manjših količin laka ena oznaka na steklenički trdilca ustreza 1 litru laka.

2. Nanesite z Bona valjčkom ali aplikatorjem s vrtljivo glavo pri porabi 8–10 m²/l (≈100–120 g/m²). Valjajte izmenično po in prečno v smeri letnic lesa ter preprečite nabiranje laka. Vedno ohranite mokri rob, da preprečite prekrivanje nanosa.

3. Pred nanosom nadaljnjih slojev počakajte, da se premaz popolnoma posuši. Zagotovite ustrezno prezračevanje prostora.

4. Če je potrebno, izvedite vmesno brušenje z Bona Scrad z granulacijo K150 (ali bolj fino) in odstranite prah, preden nanesete zadnji sloj laka.

Opomba: Če se je zadnji sloj laka sušil več kot 24 ur, je vedno potrebno vmesno brušenje.

Po površini je mogoče previdno hoditi po približno 8 urah, vendar je ta do popolnega strjevanja še vedno občutljiva na praske in poškodbe. Popolna trdota je dosežena po približno 7 dneh. Površine do popolne trdote ne prekrivajte in je ne čistite z mokro krpo ali mokrim brisanjem.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje z ustreznimi izdelki je enostavno; Ko izberete čistilne in vzdrževalne izdelke Bona, ste lahko brez skrbi, saj ste izbrali najboljši možni izdelek za nego vaših tal. Navodila za vzdrževanje za končnega uporabnika so na voljo na spletni strani izdelka Bona Wave 2K na bona.com.

POMEMBNO!

. Plastifikatorji, ki jih najdemo v materialih, kot so podloge za preproge, pohištvene noge, kolesca in lepila, ki se uporabljajo za fiksiranje, lahko povzročijo mehčanje in razbarvanje. Izpostavljenost barvam za lase ali gumam na avtomobilih, kolesih in otroških vozičkih lahko povzročijo trajno, nepopravljivo razbarvanje površine. Uporabite zaščito ali pa se temu popolnoma izognite.

. Razlitja je treba nemudoma odstraniti. Razlitja brez nadzora lahko povzročijo kozmetične madeže ali poškodujejo površino.

. Upoštevajte, da so laki Bona zasnovani tako, da zagotavljajo zaprto površino, ki je odporna na obrabo, drgnjenje, razlitje itd. Vendar noben lak ne mora preprečiti fizičnih poškodb lesa. Vdolbine v lesu in praske lahko povzročijo pohištvo, predmeti, ki so padli na tla, pasji kremplji, itd. zato je priporočljivo sprejeti ukrepe za zmanjšanje možnosti poškodb.



Bona Wave 2K

2-KOMPONENTNI VODNI LAK

Zagotovljene informacije so pripravljene po našem najboljšem trenutnem znanju, vendar ne trdijo, da so popolne. Uporabnik je odgovoren, da pred uporabo ugotovi, ali izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezajo predvidenemu namenu, vrsti lesa in trenutni situaciji. Bona lahko jamči le za dostavljen izdelek. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, naredite predhodni test. Uporabnik mora pred uporabo tega izdelka prebrati in razumeti vse informacije na etiketah embalaže in varnostnih listih.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO



PIRC International d.o.o., Pot k sejmišču 30a, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel +386(1) 25 68 069, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si

2026-01-15
Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje različice

Bona®