



Bona Traffic HD Raw

DVO KOMPONENTNI, VODNI LAK

Ohranja izgled in občutek surovega lesa



Bona Traffic HD Raw ponuja visoko raven zaščite za lesena tla, hkrati pa ohranja videz in občutek neobdelanega lesa. Vrhunski izdelek za vrhunski videz. Njegova edinstvena površinska struktura ustvarja mehak občutek dotika, po katerem ni samo užitek hoditi, ampak ima visoko varnost proti zdrs, zaradi česar je odličen za domove z otroki in hišnimi ljubljenci. Varno pri uporabi, kot je prikazano v klasifikaciji EC1^{PLUS} za zelo majhen vpliv na zračno okolje v zaprtih prostorih.

Jasna formula-ne porumeni.

- Ohranja videz in občutek surovega lesa
- Lakirana zaščita z naravnim vtisom
- Enostaven in varen za nanašanje
- Visoka varnost zdrs



Bona Traffic HD Raw

DVO KOMPONENTNI, VODNI LAK

Ohranja izgled in občutek surovega lesa

TEHNIČNI PODATKI

Tip izdelka:	2-komponentni poliuretanski premaz na vodni osnovi
Vsebnost trdnih snovi:	približno 32%
Sijaj (pri 60°):	približno 4% (na steklo)
Razmerje mešanja:	1 del trdilca na 1l Traffic HD Raw ali 0.4l trdilca na 4,5l Traffic HD Raw (≈8 vol%)
Življenjska doba:	najdaljša 3 ure pri 20°C (krajša, če je topleje)
Redčenje:	Po potrebi razredčite s 4% Bona Retarderjem, da podaljšate čas odprtosti.
Čas sušenja, do:	Ponovni premaz: 2-4 ure* Majhna uporaba: 24 ur*
	*pod normalnimi klimatskimi pogoji, 20°C/60% relativne vlažnosti
Uporaba orodja:	Bona mikro ali poliesterski valjček (11mm)
Poraba:	8-10 m ² /l (120-100g/m ²) na nanos
Varnost:	Premaz: nerazvrščeno Trdilec: razvrščeno (glej MSDS)
Čiščenje:	Iz orodja odstranite presežek materiala predno ga sperete z vodo. Posušen material lahko odstranimo z acetonom.
Rok uporabnosti:	1 leto od datuma proizvodnje v originalno zaprti embalaži.
Shranjevanje/transport:	Temperature ne smejo pasti pod +5°C ali preseči +25°C med skladiščenjem in transportom.
Odlaganje:	Z odpadki in izpraznjeno embalažo je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi predpisi.
Velikost pakiranja:	3 x 4,95l vključno s trdilcem.
Certifikati:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – zelo nizke emisije v zaprtih prostorih GreenGuard Gold DIN 51 130; razred R9, zmanjšano tveganje zdrsa

Dodatne podrobne informacije so navedene v ustreznem varnostnem listu.

PRIPRAVE

Zagotovite, da so tla prilagojena svojemu končnemu okolju, dobro zbrušena, suha in brez ostankov brusnega prahu, olj, voska in drugih umazanij.

Dovolite, da lak in trdilec dosežeta sobno temperaturo, vstavite filter in embalažo pred uporabo temeljito pretresite. Optimalni pogoji uporabe so 18-25°C in 30-60% relativne vlažnosti. Visoke temperature in nizka relativna vlažnost skrajšujeta čas sušenja, nizke temperature in visoka vlažnost pa podaljšujeta. Minimalna temperatura za uporabo je 13°C.



Bona Traffic HD Raw

DVO KOMPONENTNI, VODNI LAK

Ohranja izgled in občutek surovega lesa

SHEMA NANOSA

Standardni protokol:

1-2x Bona Primer¹

1-2x Bona Traffic HD Raw¹

Za barvanje:

1x Bona Craft Oil 2K²

2x Bona Traffic HD Raw

¹ na površino morate nanesti skupaj tri plasti.

² da bi zmanjšali možnost povratnega odtekanja olja, priporočamo, da se omejite pri nanosu. Uporaba krpe, ovite okoli Pada pod strojem za poliranje, pomaga ohranjati olje na površini.

NANOS

- 1) Pretresite embalažo z lakom in dodajte komponento trdilca. Takoj previdno premešajte mešanico, vsaj 1 minuto. Mešanico uporabite takoj ali vsaj v 3 urah. Če mešate manjše količine laka, potem en del na steklenički trdilca ustreza 1l laka.
- 2) Nanesite z Bona valjčkom pri 8 -10m²/l (120-100g/m²). Valjajte izmenično, počez in vzdolž v smeri lesa, da se izognete kopičenju proizvoda. Vedno vzdržujte "mokri rob", da se izognete prekrivanju.
- 3) Pustite, da se nanos dobro posuši, preden nanesete naslednjo plast. Zagotovite ustrezno prezračevanje.
- 4) Po potrebi naredite vmesno brušenje z uporabo Bona Scrad System z granulacijo 150 (ali finejšim) in odstranite prah pred nanosom zadnjega sloja laka. **Opomba:** Če se je prejšnja plast laka sušila več kot 24 ur je vedno potrebno vmesno brušenje.

Tla lahko pohodno obremenite po 24 urah, vendar površina ostane občutljiva na praske in poškodbe dokler se popolnoma ne strdi. Popolno se strdi po približno 7 dneh. Površine ne prekrivajte ali vlažite, dokler se popolnoma ne strdi.

PONOVNO PREMAZANJE

Obrabljene površine lahko vzdržujete z nanosom dodatne plasti Traffic HD Raw. Ta postopek bo okrepil zaščito in povrnil prvotni videz z nizkim sijajem. Upoštevajte, da lahko vosek in silikon nasprotujeta željenim rezultatom. Če ste v dvomih pred obdelavo celotne površine preverite kompatibilnost.

- 1) Površino temeljito razmastite in očistite z 10% raztopino Bona Deep Clean Solution. Navlažite del tal s čistilom in očistite z rdečim ali zelenim Padom, predno odstranite vso raztopljeno umazanijo. Bona PowerScrubber je idealen pripomoček za ta postopek. Bodite pozorni, da ne puščate luž od čistilne raztopine.
- 2) Pustite, da se površina posuši.



Bona Traffic HD Raw

DVO KOMPONENTNI, VODNI LAK

Ohranja izgled in občutek surovega lesa

- 3) Površino obrusite z Bona Diamond Abrasives granulacijo 240. Diamond Abrasive pritrdite na multi-ali quattrodisc, vmes mora biti obvezno Intermediate Pads. Ročno brusite vogale in robove.
- 4) Sesajte, da odstranite prah, ki je nastal pri brušenju in obrišite površino z Bona krpo za prah. Lahko pa uporabite PowerScrubber s čisto vodo, da odstranite prah.
- 5) Uporabite Bona Traffic HD Raw na 8-10 m²/lit in pustite, da se posuši.

Zagotovljene informacije so pripravljene po našem najboljšem trenutnem znanju, vendar ne trdijo, da so popolne. Uporabnik je odgovoren, da pred uporabo ugotovi, ali izdelek in priporočila v tem dokumentu ustrezajo predvidenemu namenu, vrsti lesa in trenutni situaciji. Bona lahko jamči le za dostavljen izdelek. Strokovna in s tem uspešna uporaba izdelka je izven našega nadzora. Če ste v dvomih, naredite predhodni test. Uporabnik mora pred uporabo tega izdelka prebrati in razumeti vse informacije na etiketah embalaže in varnostnih listih.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO

pirc
INTERNATIONAL